

Основные технические характеристики:	
Марка	EF 0.33/51
Коэффициент соотношения ПТР 21,6 кг/ПТР5,0 кг	25-33
Метод переработки	Экструзия
Плотность, кг/м3 при 23°	0,947-0,951
Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 49Н(5кгс), г/10мин	0,23-0,33
ПТР ,г/10мин	0,23 - 0,33
Твердость по Шору	60
Температура размягчения, °С	75
Температура хрупкости, °С	<-80